

IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO VUCAN

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Impermeabilizante Asfáltico Vucan é um adesivo asfáltico de elevada resistência à base de elementos químicos que forma uma camada resistente à água. É o produto ideal para proteger estruturas de concreto ou qualquer estrutura de alvenaria que esteja em contato com o solo e que porventura possam sofrer pressão de água ou outros meios desfavoráveis. É recomendado também para estruturas de metal ou de madeira enterradas. Depois de devidamente curado, o Neutron é inodoro e insípido e não contamina água e alimentos.

PROPRIEDADES FÍSICAS E ESTRUTURAÇÃO DO PRODUTO

Densidade	0,96 g/cm ³
Aparência	Tinta escura
Composição básica	Emulsão Asfáltica (Produto a base água)
Validade	Ver no rótulo (2 anos)

MODO DE USO

Locais de aplicação:

Vigas baldrames e demais estruturas enterradas e não expostas

Como preparar a superfície a ser aplicada:

Paredes de contenções de alvenaria ou concreto, estruturas enterradas como caixa d'água e reservatórios ou fundações (inclusive vigas baldrame): É necessário limpar cuidadosamente o substrato e aplicar o chapisco com adição do ADITIVO VUCAN para argamassa e chapisco. São necessários pelo menos 3 dias entre a aplicação do Impermeabilizante Asfáltico Vucan e o reboco. Após esse prazo, aplicar a argamassa de revestimento com espessura de cerca de 2cm e aguardar no mínimo 3 dias para secagem completa. É importante que a argamassa seja feita com traço consistente e que, além da água adicione o ADITIVO VUCAN para argamassa e chapisco. Recomenda-se que o processo de revestimento seja realizado em 2 camadas sendo que a segunda camada seja aplicada após a

primeira já ter “puxado”. Se o tempo entre as camadas for superior a 5 horas, será importante aplicar novo chapisco entre as camadas, novamente com o A DITIVO VUCAN. Tomar cuidados para não deixar emendas e caso sejam inevitáveis, garantir que não estejam no mesmo ponto entre a primeira e segunda camada do revestimento. Utilizar desempenadeira de madeira após a última camada do revestimento e aguardar ao menos 3 dias para secagem completa.

Madeira ou metal não expostos à ação do tempo: Remover toda a sujeira da superfície (inclusive utilizando escova de aço nos pontos de ferrugem que porventura existam nas estruturas metálicas), bem como outras substâncias que possam dificultar a aderência do Impermeabilizante Asfáltico Vucan ao substrato.

Preparo do produto

O Impermeabilizante Asfáltico Vucan já está pronto para ser usado dispensando a adição de qualquer outro produto. É necessário apenas misturar o produto com uma ferramenta seca e limpa até ficar um líquido homogêneo. **Aplicação**

O Impermeabilizante Asfáltico Vucan deve ser aplicado como se pintura fosse. Podem ser utilizados equipamentos de pintura como rolo de pelo curto, trinchas, brochas ou até mesmo uma vassoura de cerdas macias, aplicando sempre a quantidade específica para cada material conforme orientação no subtítulo seguinte. É necessário que a superfície esteja completamente seca. Na primeira demão, aplicar o produto com a quantidade suficiente apenas para penetração no substrato. A partir da segunda demão aplicar camadas generosas. Se a aplicação for efetuada em caixas d'água ou semelhantes, aguardar ao menos uma semana após a aplicação antes de colocar água. Quando as condições climáticas forem desfavoráveis, aguardar tempo ainda maior. Recomenda-se a aplicação de 2 a 3 demãos ou mais respeitando prioritariamente o consumo recomendado

CONSUMO APROXIMADO

Alvenaria e concreto: ao menos 500ml/m²

Metal: ao menos 300ml/m²

Madeira: ao menos 400ml/m²

RENDIMENTO Balde de 18l

Em concreto – 36m²

Em estruturas metálicas – 60m²

Em madeira – 45m²

ARMAZENAMENTO

É importante armazenar em local seco e fresco, longe de fontes de calor e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

CUIDADOS IMPORTANTES

É importante que o ambiente esteja ventilado durante a aplicação. Na aplicação é essencial o uso de máscaras apropriada com filtros para vapores orgânicos, além de óculos de segurança e aventais e luvas de PVC. Evitar aplicar em tempos chuvosos. O respingo desse produto pode danificar e manchar permanentemente objetos. Lavar os equipamentos utilizados na aplicação logo após o uso, com

produtos apropriados (aguarrás, por exemplo). Jamais reutilize a embalagem. Recomenda-se danificá-la antes do descarte para evitar o seu uso por terceiros. Embora haja recomendação de demãos generosas, evitar acúmulo do produto (camadas maiores que 1,5mm) para que não comprometa a secagem entre demãos nem a secagem completa do produto e consequentemente a sua eficiência.

NORMA TÉCNICA E MEIO AMBIENTE

O Impermeabilizante Asfáltico Vucan obedece a ABNT NBR 15575 sob a qual o desempenho desse produto é considerado manutenível. Se desejar obter laudo do ensaio desse produto com informações de testes de eficácia e eficiência, ligue e solicite no nosso SAC.

Em caso de vazamento no solo ou em mananciais aquáticos, contatar os órgãos ambientais competentes da sua região para instruções de como proceder. Evite descartar os resíduos em lixo comum, esgotos ou bueiros. Para tanto, procure empresas autorizadas para descarte de resíduos químicos conforme legislação vigente.

SE HOUVER ACIDENTES COM O USO DO PRODUTO

Se houver contato com os olhos, lave-os imediatamente com água abundante por 20 minutos mantendo as pálpebras levantadas, após o que procure imediatamente o serviço médico. Se o contato for com a pele, lave com água e sabão neutro por pelo menos 20 minutos e procure imediatamente o serviço médico. Na hipótese de inalação, recomenda-se sair para ambiente ventilado imediatamente e procurar o serviço médico. Se acidentalmente ingerir o Impermeabilizante Asfáltico Vucan, não provoque vômitos. Procure imediatamente o serviço médico.

EMBALAGEM



BALDE DE 18L

Dimensões: 30 cm X 33,5 X 30

Cód.	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso Bruto
		17,28	