PRODUTOS VUCAN
IMPERMEABILIZANTES E ADITIVOS

FICHA TÉCNICA ADITIVO VUCAN

Aditivo Vucan é um adesivo de alto desempenho feito com resinas sintéticas e aditivos especiais, que proporciona excelente aderência das argamassas aos mais diversos substratos, conferindo maior plasticidade e, assim, maior resistência física, além de aumentar a impermeabilidade e evitar a retração das argamassas. Pode ser usado em áreas externas ou internas, além daquelas que estiverem sujeitas à umidade. O seu uso proporciona ao chapisco resistência de aderência à tração (RA), de acordo com a NBR 13749

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidade:1,01g/cm³
Aparência: Líquido Branco
Composição básica: Resina sintética e conservantes

CAMPOS DE APLICAÇÃO

-chapisco em geral (Isopor ou Projetado
-ponte de aderência para argamassa de contra piso;
-reparo de pouca espessura em concreto e alvenaria;
-assentamento de azulejo, cerâmica, pedra e rejuntamento;
-estucagem;
-fixador de caiação;
-plastificante e retardador para gesso.

PREPARO DO SUBSTRATO

As superfícies devem estar limpas, porosas, isentas de pó ou oleosidade e serem umedecidas antes da aplicação.

PREPARO DO PRODUTO

Agite o Aditivo Vucan antes de usar, adicione-o na água de amassamento, na proporção indicada para cada tipo de aplicação.

APLICAÇÃO

Todos os revestimentos de maior espessura são precedidos da aplicação do composto adesivo. As regularizações, os reparos e as colagens de azulejos com espessuras inferiores a 0,5 cm não necessitam desse preparo. Chapisco e ponte de aderência: Não é recomendado o uso de cimento de pega lenta (CPIIIeIV). Traço indicado:1parte cimento Portland:3 partes areia média(1:3).Amolentar com solução Aditivo Vucan: água(1:2).Como chapisco nas paredes, aplicar com colher de pedreiro ou com equipamento de projeção. O chapisco pode ser feito também na forma de pintura (Aditivo Vucan), utilizando-se rolo para textura intensa e, preferencialmente, areia grossa. Como ponte de aderência, aplicar o composto adesivo nos pisos com vassourão e simultaneamente a argamassa de regularização. Reparos/ Assentamentos/Revestimentos: Reparos são feitos com espessura máxima de 0,5cm, sem aplicação do composto adesivo. A aplicação é feita com colher de pedreiro e o acabamento com desempenadeira de feltro. Pode-se misturar cimento comum ou cimento branco para obter várias tonalidades. Traço indicado: 1 parte cimento Portland: 3partes areia média seca e peneirada(1:3). Amolentar com solução Aditivo Vucan: água(1:2). Rejuntamento: Aditivo Vucan pode ser utilizado em rejuntes fornecido pronto para uso, entretanto,por ser um adesivo, a limpeza do rejunte deve ser o quanto antes entre 15 a 30 minutos, após o serviço. Deve-se utilizar a solução Aditivo Vucan:água(1:2)para amolentar o rejunte. Estucagem: Aditivo Vucan pode ser utilizado para executar estucagem em estruturas de concreto, podendo-se misturar cimento comum com cimento branco para obter várias tonalidades de acabamento.

Deve-se utilizar a solução Aditivo Vucan:água(1:2)para amolentar a calda. Pinturas: A pintura com Aditivo Vucan é mais impermeável e durável. É ideal para caiações, pinturas com cimento branco ou cimento comum e com tinta mineral. Deve-se utilizar solução Aditivo Vucan:água(1:3)para amolentar. Plastificante e retardador para gesso: Aditivo Vucan pode ser utilizado como plastificante e retardador para revestimento de gesso. Deve-se utilizar a solução Aditivo Vucan :água(1:2)para amolentar o revestimento de gesso..

CONSUMO APROXIMADO

-Composto adesivo para chapisco e ponte de aderência=300g/m²
-Composto adesivo para chapisco rolado=200g/m²
-Reparos, assentamentos e revestimentos=400g/m²/cm
-Rejuntamento, estucagem, pintura e plastificante para gesso=300g/m²

PRODUZIDO PELO GRUPO
METAPLAC
METAPLAC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAL E PLÁSTICO LTDA.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
77 3427 5035
www.vucan.com.br

Químico Responsável:
Eng Aelson Badeira Almeida.
CRQ - 07100729 / 7ª Região

PRODUTOS VUCAN
IMPERMEABILIZANTES E ADITIVOS

FICHA TÉCNICA ADITIVO VUCAN

ATENÇÃO

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado.Antes de executar o revestimento, verificar se a superfície está porosa, isenta de pó ou de oleosidade. Preparar conforme recomendações da ABNTNBR7200-Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas-Procedimento. Superfícies demasiadamente lisas devem ser apicotadas. Nunca utilizar o produto puro, como tinta.Os restos do produto devem ser descartados em locais adequados, evitando contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos.

EPI(Equipamento de proteção individual)

Óculos de segurança, avental e luvas de borracha.

PRIMEIROS SOCORROS

Contato com os olhos: lavar com bastante água corrente, durante pelo menos15 minutos. Procurar um médico.
Contato com apele: lavar com bastante água corrente, durante pelo menos 15minutos.
Inalação: remover para ambiente fresco e ventilado.
Ingestão: não provocar vômito. Procurar um médico.

PRODUZIDO PELO GRUPO
METAPLAC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAL E PLÁSTICO LTDA.
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
77 3427 5035
www.vucan.com.br
Químico Responsável
ASERFHASIDJASJDIASHJDFIAH SFIHSADADSIJA CRQ - CRQ - 07100729 7ª Região